

TB & TOPGUM GARDEN

Technische specificaties

Specificaties	EN Normen	Meeteenheid	Toleranties (2)	Tb& Topgum Garden
Rolafmetingen	1848-1	m	≥	7,5x1 (-1%)
Dikte	1849-1	mm	±5%	4 + slates
Massa per oppervlakte-eenheid	1849-1	kg/m ²	±10%	-
Waterdichtheid	1928-B	kPa	≥	60
Koudebuigzaamheid	1109	°C	≤	-15
Vloeiweerstand bij hoge temperatuur	1110	°C	≥	140
L/T treksterkte	12311-1	N/5cm	±20%	750/650
L/T trekvrekking	12311-1	%	±15 abs	50/50
L/T dimensionale stabiliteit	1107-1	%	≤	0.3/0.3
Statische perforatie	12730	kg	≥	25
Dynamische perforatie	12691-B	mm	≥	1000
L/T scheurweerstand	12310-1	N	±30%	160/180
Hechting naadverbinding	12316-1	N/5cm	±20 N	60
Weerstand tegen scheuren naadverbinding	12317-1	N/5cm	±20%	OJB(3)
Duurzaamheid na veroudering:				
Koudebuigzaamheid	1296-1109	°C	+15°C	-10
Vloeiweerstand bij hoge temperatuur	1296-1110	°C	-10°C	130
UV-veroudering	1297	-	-	Test positief
Waterdichtheid	1296-1928	kPa	≥	60
Chemische weerstand	-	-	-	NPD(4)
L/T treksterkte	12311-1	N/5cm	±20%	650/550
L/T trekvrekking	12311-1	%	±15 abs	45/45
Waterdampdoorlaatbaarheid	1931	μ	≥	20 000
Wortelbestendigheid	13948	-	-	Test positief
Brandreactie	13501-5	EC (5)	-	E(6)
Uitwendig brandgedrag	13501-1	EC (5)	-	Froof

Opmerkingen

(2) In overeenstemming met de toepasselijke AISPEC/SITEB-MBP Richtlijn

(3) OJB: Off-Joint Breakage

(4) Kenmerk niet bepaald omdat het niet relevant is voor gebruik

(5) Euroclassificatie

(6) Intern rapport